

Wijzonol Transparant Zijdeglans

Producttypering

Transparante, zijdeglanzende, vochtregulerende en filmvormende lakbeits, op basis van alkydhars.

- Goede buitenduurzaamheid
- U.V. bestendig
- Fraaie zijdeglans

Toepassing

Als 1-pot systeem op geveltimmerwerk voor zowel nieuwbouw als onderhoudswerk.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren 3100 (blank) - 3105 - 3110 - 3115 - 3120 - 3125 - 3130 - 3135 - 3140 - 3145

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Alkydhars-oliecompositie
Pigment	Transparante ijzeroxydes
Dichtheid bij 2°C	Ca. 0,9 kg/d ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 60 sec. Din Cup 4
Vaste bestanddelen	Ca. 37 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 4 uur; overschilderbaar na ca. 16 uur
Elasticiteit	8 mm Erichsen doordieping
Glansgraad	Zijdeglans: ca. 35 G.U. (60°)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Systeemopbouw

Systeemopbouw Zie schema. Op merbau 4 lagen aanbrengen. Voor fraaiere inkleuring als eerste laag Wijzonol Konserveergrond toepassen.



Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 0
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Wijzonol Transparant Zijdeglans (vervolg)

Verwerking

Applicatie	Kwast, roller en luchtspuit
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning AL
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid maximaal 85%
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Terpentine
Theoretisch rendement	Bij 25 micrometer droge laagdikte: 14,8 m ² /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	Minimaal 25 micrometer droog

Onderhoud

Onderhoudstermijn	ca. 2 jaar
-------------------	------------

Milieu en gezondheid

Vlampunt	40°C
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	750 ml en 2,5 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden



Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 0
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.